

SZL 2502 1000°C - 1250°C

GRES CUERO



Fuchs-Keramische Massen

Rev. 02/03

DESCRIPCIÓN

Pasta para gres apropiada para torno y modelado. Contiene un 25% de chamota de 0-0.2 mm. Color de cocción cuero.

GAMA Y PRESENTACIÓN

Ref.	Humedad % aprox.	Descripción	Presentación
SZL 2502	20	Pasta para torno y modelado	Envasada en cortes de 10 Kg 1 Palet = 100 cortes = 1000 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Análisis Químico %										Plasticidad (Atterberg)		Calcimetría %
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO	L.O.I	L.L.	I.P.	
72.2	19.9	3.5	1.3	0.3	0.4	0.1	2.2	-	5.0	40.4	20.9	0

Humedad %	Contracción de secado %	Temperatura °C	Contracción de cocción %	Absorción de agua %	Color de cocción	Coeficientes de dilatación térmica lineal x10 ⁻⁷ °C ⁻¹		
						α ₂₀₋₄₀₀	α ₂₀₋₅₀₀	α ₂₀₋₆₀₀
20	5.5	1000	2	10	cuero	73	77	93
		1100	4	7				
		1200	6	2.5				
		1260	7	1				

Datos especificados por el fabricante. Los datos son indicativos, facilitados únicamente a nivel informativo. Las características de los productos son susceptibles de modificación.