

WM 2502 1000°C - 1300°C

GRES CREMA CHAMOTA IMPALPABLE



Rev. 02/03

DESCRIPCIÓN

Pasta para gres apropiada para torno y modelado. Contiene un 25% de chamota de 0-0.2 mm. Color de cocción crema.

GAMA Y PRESENTACIÓN

Ref.	Humedad % aprox.	Descripción	Presentación
WM 2502	19	Pasta para torno y modelado	Envasada en cortes de 10 Kg 1 Palet = 100 cortes = 1000 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Análisis Químico %										Plasticidad (Atterberg)		Calimetría %
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO	L.O.I	L.L.	I.P.	
75.4	19.5	0.9	1.5	0.3	0.3	0.2	1.9	-	5.5	37.0	18.8	0

Humedad %	Contracción de secado %	Temperatura °C	Contracción de cocción %	Absorción de agua %	Color de cocción	Coeficientes de dilatación térmica lineal x10 ⁻⁷ °C ⁻¹		
						α ₂₀₋₄₀₀	α ₂₀₋₅₀₀	α ₂₀₋₆₀₀
19	4.8	1000	0.5	14	blanco-crema	67	71	86
		1100	3	9				
		1200	5	3				
		1250	6	1				

Datos especificados por el fabricante. Los datos son indicativos, facilitados únicamente a nivel informativo. Las características de los productos son susceptibles de modificación.