

J.L. VICENTIZ, S.L.
SUMINISTROS CERAMICOS

Bº Ugarte, s/n. - Pabellón 1 - Nave 10 - 48110 GATIKA (Bizkaia)
Tlf. 94-6156599 – 94-6156749 - FAX. 94-6155884 - e-mail: vicentiz@vicentiz.com



Pasta **BT**

Gres blanco torno
Fecha de revisión: Enero-2003
Nº de revisión:1

Descripción: Gres de Chamota muy fina especialmente elaborado para ser trabajado a torno. Su blancura permite al esmalte desarrollar su color puro.

Formato: paquetes de 15 kg

Humedad suministro: 20-22 %

Temperatura de Cocción:

bizcochado: 1000º- 1060ºC
cocción: 1100º hasta 1280ºC

Características físicas:

gres de chamota impalpable
tamaño grano: impalpable
color: - húmedo: gris
- seco: gris claro
- cocido 1100 ºC: blanco
- cocido 1280 ºC (atmósfera oxidante): marfil
-cocido 1280 ºC (atmósfera reductora): marfil oscuro

Contracciones:

Contracción de húmedo a seco (110 ºC): 5.0 – 7.5 %
Contracción total tras cocción a 1280 ºC: 11.0 – 14.5 %

Absorción de agua: 2 %

Plasticidad: 23.5 ± 2.0 (Método de Indentación)