

J.L. VICENTIZ, S.L.
SUMINISTROS CERAMICOS

Bº Ugarte, s/n. - Pabellón 1 - Nave 10 - 48110 GATIKA (Bizkaia)
Tlf. 94-6156599 – 94-6156749 - FAX. 94-6155884 - e-mail: vicentiz@vicentiz.com



Pasta **CH**

Gres chamotado

Fecha de revisión: Enero-2003

Nº de revisión: 1

Formato: paquetes de 15 kg

Humedad suministro: 20-22 %

Características físicas:

- gres chamotado
- tamaño grano: 0.0 – 0.9 mm.
- color:
 - húmedo: gris oscuro
 - seco: gris claro
 - cocido 1100 °C: beige claro
 - cocido 1280 °C (atmósfera oxidante): beige oscuro
 - cocido 1280 °C (atmósfera reductora): marrón con puntos negros.
- plasticidad:
 - límite líquido: 35 - 39
 - límite plástico: 14 - 16
 - plasticidad: 14 - 15
- Contracción seco (110 °C): 4.0 – 6.0 %
- Contracción total (1280 °C): 9.0 – 11.0 %