

J.L. VICENTIZ, S.L.
SUMINISTROS CERAMICOS

Bº Ugarte, s/n. - Pabellón 1 - Nave 10 - 48110 GATIKA (Bizkaia)
Tlf. 94-6156599 / 94-6156749 - FAX. 94-6155884 - e-mail: vicentiz@vicentiz.com



PUNTOS MEDIOS DE CAIDA DE LOS CONOS PIROMETRICOS SEGER.

Cono normal – longitud 60 mm.

(Velocidad de calentamiento 150 °C/H.)

CONO Nº	TEMP. APROX. °C
022	595
021	640
020	660
019	685
018	705
017	730
016	755
015 a	780
014 a	805
013 a	835
012 a	860
011 a	900
010 a	920
09 a	935
08 a	955
07 a	970
06 a	990
05 a	1000
04 a	1025
03 a	1055
02 a	1085
01 a	1105
1 a	1125
2 a	1150
3 a	1170
4 a	1195
5 a	1215
6 a	1240
7	1260
8	1280

CONO Nº	TEMP. APROX. °C
9	1300
10	1320
11	1340
12	1360
13	1380
14	1400
15	1425
16	1445
17	1480
18	1500
19	1515
20	1530
23	1540
26	1560
27	1595
28	1605
29	1635
30	1655
31	1680
32	1695
33	1710
34	1725
35	1765
36	1790
37	1815
38	1840
39	1860
40	1880
41	1915
42	1955